

ARGAMASSA FLEXÍVEL PISO SOBRE PISO

USO INTERNO

DESCRIÇÃO:

A Argamassa Colante Flexível **Piso sobre Piso Interno Mega Massa** é uma argamassa de alta performance para assentamento de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo. É produzida com matérias-primas especiais que garantem excelente aderência e resistência química e mecânica.

INDICADO PARA:

- Assentar, em bases convencionais, cerâmicas, porcelanatos, azulejos e ardósias com tamanho máximo até 60 cm x 60 cm, em pisos e paredes de ambientes internos.
- Assentar piso sobre piso - como cerâmicas, porcelanatos e ardósias e ainda azulejo sobre azulejo; em pisos e paredes de ambientes internos.
- Assentar cerâmicas, porcelanatos e ardósias em áreas de alto tráfego, em ambientes internos.
- Assentar pedras naturais

NÃO É INDICADO:

- Para áreas externas, churrasqueiras, lareiras, saunas, câmaras frigoríficas, fachadas, piscinas e outros revestimentos especiais.
- Para bases com pintura, manchas de óleo, graxa, ceras, gorduras e outros resíduos que possam impedir a aderência da argamassa.
- Para ambientes externos.

BASES PARA APLICAÇÃO:

- Assentamento de piso sobre piso, tendo como revestimentos antigos: cerâmicas, porcelanatos, cimentados lisos (queimados com cimentos), ardósias e paredes azulejadas. As peças antigas soltas ou com som cavo e/ou com fissuras deverão ser substituídas 72 horas antes da sobreposição do piso novo.
Obs: Os cimentados lisos, não podem haver resíduos como ceras comuns, ceras líquidas, óleos, graxas, tintas etc. Tais resíduos devem ser removidos completamente antes da aplicação da argamassa.
- Bases de emboço, reboco e contra piso, desempenados ou sarrafeados, curados pelo menos há 14 dias.
- Sobre alvenarias construídas de blocos vazados ou outro bloco qualquer, em ambientes internos, conforme Norma Técnica Brasileira NBR 13754.
- Para uma boa aderência da **Argamassa Flexível Piso sobre Piso Interno Mega Massa**, a superfície da base: a) Não pode apresentar desvio. Recomenda-se usar prumo e planeza. b) A base deve estar totalmente limpa, seca e firme, e ainda sem pó e qualquer indício de óleo, graxa, cera, gorduras, tintas e outros resíduos.
- Para assentamento de Piso sobre Piso, deve-se escarificar o revestimento antigo, fazendo ranhuras no mesmo.

PREPARO DO PRODUTO:

1. PREPARO

Verificar se você está com todas as ferramentas de trabalho. Não esquecer de utilizar os EPI's (equipamento de proteção individual) para sua proteção como óculos, luvas de borracha, máscara, botas etc.

2. MISTURA

Utilize um recipiente limpo e sem vazamentos, em local protegido do sol, vento e chuva. Misture a **Argamassa Flexível Piso sobre Piso Interno Mega Massa** com água limpa para a proporção aproximada de 1 litro de água para cada 5 kg de argamassa até se tornar uma mistura homogênea, pastosa, firme e sem grumos secos.

3. TEMPO DE UTILIZAÇÃO:

- Deixar a mistura em repouso por **15 minutos** e remisturá-la no início da aplicação, sem adicionar água. O produto deve ser utilizado no prazo máximo de **2 horas e 30 minutos** depois de preparado. Sempre que o produto ficar em repouso, remisture-o antes do uso sem adicionar água.

APLICAÇÃO:

- Espalhe a **Argamassa Flexível Piso sobre Piso Interno Mega Massa** em camadas de 3 a 5 mm com o lado liso da desempenadeira de aço. Em seguida passe o lado denteado em ângulo aproximado de 60° em relação à base, formando cordões e sulcos.
- A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira, deverá ser remisturada no material, sem adicionar água.
- As peças cerâmicas devem estar secas e com o verso limpo. Deve-se passar escova seca em seu verso para retirar a sujeira e pó branco (engobe).
- Aplique as placas cerâmicas sobre os cordões da **Argamassa Flexível Piso sobre Piso Interno Mega Massa**, fazendo-as deslizar um pouco sobre a argamassa até a posição final, de maneira que os cordões sejam totalmente esmagados e todo o verso da peça fique em total contato com a argamassa. Para isso, pressione com os dedos em pequenos movimentos e bata com o martelo de borracha suavemente, sem danificar a superfície da cerâmica, do porcelanato ou outro tipo de revestimento.
- Aplique também **Argamassa Flexível Piso sobre Piso Interno Mega Massa** no verso de qualquer peça cerâmica que tenham ângulos ou curvas maiores que 1 mm no verso, de modo que sejam totalmente preenchidas.
- Para piso sobre piso, áreas de tráfego intenso e uso de peças cerâmica acima de 45cm x 45cm, aplicar a **Argamassa Flexível Piso sobre Piso Interno Mega Massa** em dupla camada, ou seja, uma camada na base convencional ou no revestimento cerâmico antigo e outra no verso das peças cerâmicas de até 80cm x 80cm, com o lado denteado da desempenadeira.
- Para o assentamento de piso sobre piso, deve-se escarificar (arranhar) o revestimento cerâmico antigo para uma melhor aderência e ainda, substituir as peças soltas ou com som cavo do mesmo, antes da sobreposição.

CONSUMO:

Varia de 5 a 8 kg/m², dependendo do empeno das peças cerâmicas e do contra piso, e ainda do tamanho das peças cerâmicas, da profundidade das muraturas em seu verso e dimensões dos

dentos da desempenadeira. Nos revestimentos cerâmicos que precisem aplicar a **Argamassa Flexível Piso sobre Piso Interno Mega Massa** também no verso das peças, o consumo varia em torno de 8 kg/m².

LIMPEZA:

- No máximo até 1 hora após o assentamento da cerâmica, com esponja de espuma de borracha, limpa e úmida.
- Finalize a limpeza com estopa de primeira, limpa.
- Nunca use ácidos para fazer limpeza.

OBSERVAÇÕES:

- O revestimento cerâmico não deve, em hipótese alguma, ser assentado sobre a argamassa colante, se apresentar película (início de secagem).

DADOS TÉCNICOS:

Composição	Cimento Portland, agregados, cargas minerais e aditivos químicos especiais não tóxicos.
Espessura da camada	3 mm a 5 mm
Temperatura do Trabalho <ul style="list-style-type: none">• do ar ambiente• da superfície de base	5°C até + 40°C 5°C até + 27°C
Liberar para o Tráfego <ul style="list-style-type: none">• Pessoal da obra com cuidado• Todo o tráfego	Após 72 horas Após 14 dias
Rejuntar	Após 72 horas
Cor	Cinza
Tempo em aberto	≥ 20 min

VALIDADE:

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

EMBALAGEM:

Saco plástico de 15 kg.

ESTOCAGEM:

Deve-se ser colocado a **Argamassa Flexível Piso sobre Piso Interno Mega Massa** em local seco e arejado, sobre estrado, em pilhas de no máximo 1,5m de altura, conservando a embalagem original fechada.

ATENÇÃO:

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. No caso de ingestão procure um médico imediatamente.