

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI – FIXA PISO – USO INTERNO

INDICAÇÕES:

- É indicada para revestimentos cerâmicos até 45 x 45 cm, em paredes e pisos de ambientes internos, conforme a norma NBR 14081.

NÃO É INDICADO PARA:

- Áreas externas.
- Piscina e saunas.
- Estufas e pisos aquecidos.
- Churrasqueiras, lareiras, frigoríficos
- Aplicação de placas de porcelanatos e pedras naturais

BASES PARA APLICAÇÃO:

- Reboco e argamassa de contra piso, desempenados ou sarrafeados, curados pelo menos há 14 dias.
- Alvenarias de blocos vazados ou outro bloco qualquer, conforme Norma Técnica NBR 13754.
- A superfície não pode apresentar desvio algum; recomenda-se usar prumo e planeza, devendo estar totalmente limpa, seca, sem pó e qualquer indício de óleo, graxa, tintas e outros resíduos que possam impedir a aderência da argamassa.

PREPARO DO PRODUTO:

1. PREPARO

Verificar se você está com todas as ferramentas de trabalho. Não esquecer de utilizar óculos e luvas de borracha para sua proteção.

2. MISTURA

Utilize um recipiente estanque e limpo. Misture a **Argamassa Colante AC I Fixa Piso** com água limpa para a proporção aproximada de 1 litro de água para cada 5 kg de argamassa até se tornar uma mistura homogênea, pastosa, firme e sem grumos secos.

3. TEMPO DE UTILIZAÇÃO:

- Deixar a mistura em repouso por 15 minutos e remisturá-la no início da aplicação, sem adicionar água.
- O produto deve ser utilizado no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos depois de misturado com água. Sempre que o produto ficar em repouso, remisture-o antes do uso, sem adicionar água.

APLICAÇÃO:

- Espalhe a **Argamassa Colante AC I Fixa Piso** em camadas de 3 a 5 mm com o lado liso da desempenadeira de aço. Em seguida passe o lado denteado em ângulo aproximado de 60° em relação à base, formando sulcos e cordões.
- A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira, deverá ser remisturada no material, sem adicionar água.
- Aplique a cerâmica sobre os cordões da **Argamassa Colante AC I Fixa Piso**, fazendo-a deslizar um pouco até a posição final, de maneira que os cordões sejam totalmente esmagados e todo o tardo (verso da peça) fique em total contato com a argamassa. Para isso, pressione a peça cerâmica com os dedos em pequenos movimentos e bata com o martelo de borracha, sem danificar a superfície da cerâmica.
- Aplique também **Argamassa Colante AC I Fixa Piso** no verso de qualquer cerâmica que tenham ângulos ou curvas maiores que 1 mm no verso, de modo que sejam totalmente preenchidas.

CONSUMO:

Varia de 5 a 8 kg/m², dependendo do empeno das peças cerâmicas e do contra piso, e ainda do tamanho das peças cerâmicas, profundidades das muraturas em seu verso e dimensões dos dentes da desempenadeira.

LIMPEZA:

- No máximo até 1 hora após o assentamento da cerâmica, com esponja de espuma de borracha, limpa e úmida.
- Finalize a limpeza com estopa de primeira, limpa.
- Nunca use ácidos para fazer limpeza.

OBSERVAÇÕES:

O revestimento cerâmico não deve ser assentado sobre a argamassa colante se apresentar película (pontos de secagem). Verifique se as peças cerâmicas estão isentas de pó branco (engobe) em seu verso ou outras impurezas que prejudiquem a aderência da argamassa.

DADOS TÉCNICOS:

Espessura da camada	3 mm a 5 mm
Temperatura do Trabalho: • Do ar ambiente • Da superfície da base	+ 5°C até + 40°C +5°C até + 27°C
Liberar para o Tráfego: • Pessoal da obra com cuidado • Todo o tráfego	Após 72 horas Após 14 dias
Rejuntar	Após 72 horas
Cor	Cinza
Composição	Cimento Portland, agregados e aditivos químicos não tóxicos.
Tempo em aberto	≥ 15 min (NBR 14081)
Resistência de Aderência para Cura Normal e Cura Submersa	≥ 0,5 MPa (NBR 14081)

VALIDADE:

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

EMBALAGEM:

Saco plástico de 15 kg e 20 kg.

ESTOCAGEM:

Coloque o produto em local seco e arejado, sobre estrado, em pilhas de no máximo 1,5 m de altura, em embalagem original fechada.

ATENÇÃO:

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. No caso de ingestão procure um médico imediatamente.