

REJUNTE MEGAMASSA

INDICAÇÃO:

- Ideal para cerâmicas com juntas de 2 a 10 mm, em ambientes internos e externos, em pisos ou paredes.
- Não indicado para rejuntar juntas falsas em cerâmicas esmaltadas ou foscas (tipo quarter).

PREPARO DO PRODUTO:

- Verifique as ferramentas adequadas para o trabalho, não esquecendo de utilizar óculos e luvas.
- Utilize recipiente estanque, limpo e seco, protegido do sol, do vento e da chuva.
- Misture o conteúdo da embalagem à quantidade de água descrita na tabela “Dados Técnicos” na lateral direita da embalagem, até obter mistura homogênea, pastosa, firme e sem grumos secos. Admite-se variação de 5% para mais ou para menos na dosagem de água.
- Deixar a massa em repouso durante 15 minutos, remisturando-a antes do uso.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:

- O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos.

CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

- Use o rejunte após 72 horas do assentamento das cerâmicas para que não haja deslocamento e ocorram manchas devido a umidade.
- Proteja as peças de alumínio no momento da aplicação do rejunte, para não manchá-las.
- Remova qualquer tipo de resíduo das juntas.
- Juntas com até 3 mm devem ser molhadas com água limpa antes da aplicação do rejunte. Em dias de sol ou vento forte, todas as juntas devem ser molhadas.

- Superfícies antiderrapantes, não esmaltadas, foscas ou com apliques são, por natureza próprias, sujeitas a manchas; recomenda-se teste antes da aplicação.

APLICAÇÃO:

- Aplicar o **Rejuntamento Flexível Megamassa** com desempenadeira emborrachada, evitando atrito excessivo com o esmalte da cerâmica, pressionando o rejuntamento para dentro das juntas.
- Espere de 15 a 40 minutos até perceber que o rejuntamento apresenta-se em estado semi-endurecido. Remova o excesso do rejuntamento com uma esponja macia, úmida e limpa. Logo após passe a esponja umedecida levemente sobre o rejuntamento, dando com isso acabamento ao processo.
- Em dias com temperatura ambiente acima dos 30 °C ou com vento, hidrate o material 60 minutos após a aplicação com uma esponja macia e úmida.

LIMPEZA:

- Nunca utilize ácidos para fazer a limpeza.
- Fazer a limpeza rotineira somente após 14 dias da aplicação do rejuntamento, com pano molhado em água limpa ou misturada com detergente neutro. Produtos de limpeza podem alterar o rejuntamento e sua devida cor.

IMPORTANTE:

- Em áreas externas, proteja o rejuntamento logo após sua aplicação do sol, vento ou chuva por 24 horas.
- Todas as argamassas composta com cimento estão sujeitas a liberar cal e sais solúveis, deixando-as esbranquiçadas. Nesse caso, antes da aplicação do rejuntamento, deve-se fazer o tratamento contra a umidade.

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de trabalho • do ar ambiente • da superfície da base	de 10 °C a 30 °C	
Execução do Rejuntamento	72 horas após o assentamento das cerâmicas	
Liberar para o tráfego	24 horas da execução	
Cor	Diversas cores disponíveis	
Diluição em água	Cinza àrtico	260ml/kg
	Demais cores	220ml/kg
Composição	Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorgânicos e aditivos químicos especiais não tóxicos.	

TABELA DE CONSUMO DE REJUNTAMENTO (kg/m²)

TAMANHO DO REVESTIMENTO			LARGURA DAS JUNTAS					
LADO mm	LADO mm	LADO mm	2mm	4mm	5mm	7mm	8mm	10mm
115	115	10	0,609	1,217	1,522	2,130	2,435	3,043
150	150	8	0,373	0,747	0,933	1,307	1,493	1,867
200	200	8	0,280	0,560	0,700	0,980	1,120	1,400
200	200	10	0,350	0,700	0,875	1,225	1,400	1,750
200	300	8	0,233	0,457	0,583	0,817	0,933	1,167
200	300	10	0,292	0,583	0,729	1,021	1,167	1,458
330	330	8	0,170	0,339	0,424	0,594	0,579	0,848
330	330	10	0,212	0,424	0,530	0,742	0,848	1,061
450	450	8	0,124	0,249	0,311	0,436	0,498	0,622
450	450	10	0,156	0,311	0,389	0,544	0,622	0,778

VALIDADE:

18 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

ESTOCAGEM:

Em sua embalagem original fechada, em local seco e arejado, sobre estrado, em pilhas de no máximo 1,5 m de altura.

EMBALAGEM:

Embalagem plástica de 1kg e 5kg.

ATENÇÃO:

- Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.
- Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave abundantemente com água corrente e procure imediatamente um médico.
- Em caso de ingestão do produto, procure imediatamente um médico.