

ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL MEGA MASSA

USO INTERNO E EXTERNO (TIPO AC-III)

INDICAÇÕES:

- A **argamassa colante flexível AC-III Mega Massa** é indicada para revestimentos cerâmicos, em paredes e pisos, de áreas internas e externas.
- Assentamentos de piso sobre piso e áreas de tráfego intenso.
- Assentamentos de pisos de grandes formatos e pedras naturais.
- Revestimentos cerâmicos em fachadas até 20 cm x 20 cm e absorção de água de 0,5% a 6%.
- Pastilhas de porcelana.
- Porcelanatos.
- Piscinas residenciais ou comerciais aquecidas ou não, com até 70°C.
- Saunas secas ou úmidas.

NÃO É INDICADO:

- Churrasqueiras, lareiras, frigoríficos e outros revestimentos especiais.

BASES PARA APLICAÇÃO:

- Reboco e argamassa de contra piso, desempenados ou sarrafeados, curados pelo menos há 14 dias.
- Sobre alvenarias construídas de blocos vazados ou outro bloco qualquer, conforme Norma Técnica - NBR 13754.
- A superfície não pode apresentar desvio algum. Recomenda-se usar prumo e planeza, devendo estar totalmente limpa, seca, sem pó e qualquer indício de óleo, graxa, tintas e outros resíduos que possam impedir a aderência da **argamassa colante flexível AC-III Mega Massa**.

PREPARO DO PRODUTO:

1. PREPARO

Verificar se você está com todas as ferramentas de trabalho. Não esquecer de utilizar óculos e luvas de borrachas para sua proteção.

2. MISTURA

Utilize um recipiente limpo e estanque. Misture a **argamassa colante flexível AC-III Mega Massa** com água limpa para a proporção aproximada de 1 litro de água para cada 5 kg de argamassa até se tornar uma mistura homogênea, pastosa, firme e sem grumos secos.

3. TEMPO DE UTILIZAÇÃO:

- Deixar a mistura em repouso por 15 minutos e remisturá-la no início da aplicação, sem adicionar água.

- O produto deve ser utilizado no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos depois de misturado com água. Sempre que o produto ficar em repouso, remisture-o antes do uso.

APLICAÇÃO:

- Espalhe a **argamassa colante flexível AC-III Mega Massa** em camadas de 3 a 5 mm com o lado liso da desempenadeira de aço. Em seguida passe o lado denteado em ângulo aproximado de 60° em relação à base, formando cordões e sulcos.
- A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser remisturada no material, sem adicionar água.
- Aplique a cerâmica ou porcelanato sobre os cordões da **argamassa colante flexível AC-III Mega Massa**, fazendo-a deslizar um pouco sobre a argamassa colante até a posição final, de maneira que os cordões sejam totalmente esmagados e todo o tardo (verso da peça) fique em total contato com a argamassa. Para isso, pressione a cerâmica ou porcelanato com os dedos em pequenos movimentos e bata com o martelo de borracha, sem danificar a superfície dos revestimentos.
- Aplique também a **argamassa colante flexível AC-III Mega Massa** em dupla camada, em cerâmicas com tamanhos acima de 30cm x 30cm, sendo uma camada no verso da cerâmica e outra no contra piso ou revestimento antigo.
- Aplique também a **argamassa colante flexível AC-III Mega Massa** em dupla camada em qualquer cerâmica que tenham ângulos ou curvas maiores que 1 mm em seu verso, de modo que sejam totalmente preenchidas.
- Assentamento de Pastilhas: o profissional pastilheiro pode aplicar a placa de pastilha sem preencher previamente as juntas para um posterior rejuntamento após a retirada do papel. É necessário esperar que a argamassa apresente resistência suficiente para se proceder a retirada do papel.
- Para o assentamento de piso sobre piso, deve-se escarificar (arranhar) o revestimento cerâmico antigo para uma melhor aderência e ainda, substituir as peças soltas ou com som cavo do mesmo, antes da sobreposição.

CONSUMO:

Varia de 5 a 8 kg/m², dependendo do empeno das peças cerâmicas e do contra piso, e ainda do tamanho das peças cerâmicas, da profundidade das muraturas em seu verso e dimensões dos dentes da desempenadeira. Nos revestimentos cerâmicos que precisem aplicar a argamassa também no verso das peças, o consumo varia em torno de 8 kg/m².

LIMPEZA:

- No máximo até 1 hora após o assentamento cerâmico, com esponja de espuma de borracha, limpa e úmida.
- Finalize a limpeza com estopa de primeira, limpa.
- Nunca use ácidos para fazer limpeza.

OBSERVAÇÕES:

- O revestimento cerâmico não deve ser assentado sobre a **argamassa colante flexível AC-III Mega Massa** se apresentar película (pontos de secagem).

- Verifique se o verso das peças cerâmicas estão isentas de sujeira, pó branco (engobe) ou outras impurezas que prejudiquem a aderência da argamassa.

DADOS TÉCNICOS:

Composição	Cimento Portland, agregados, cargas minerais e aditivos químicos especiais não tóxicos.
Espessura da camada	3 mm a 5 mm
Temperatura do Trabalho <ul style="list-style-type: none"> • do ar ambiente • da superfície de base 	5°C até + 40°C 5°C até + 27°C
Liberar para o Tráfego <ul style="list-style-type: none"> • Pessoal da obra com cuidado • Todo o tráfego 	Após 72 horas Após 14 dias
Rejuntar	Após 72 horas
Cor	Cinza
Tempo em aberto	≥ 20 min
Resistência de Aderência para Cura Normal, Cura Submersa e Cura em Estufa	≥ 1,0 Mpa

VALIDADE:

12 meses a contar da data de fabricação.

EMBALAGEM:

Saco plástico de 15 kg.

ESTOCAGEM:

Coloque o produto em local seco e arejado, sobre estrado, em pilhas de no máximo 1,5m de altura, em embalagem original fechada.

ATENÇÃO:

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em caso de contato com os olhos lave-os com água em abundância. No caso de ingestão procure um médico imediatamente.